



En avanceret gulvpolish, beregnet til at give en langtids-holdbar overflade, uden glans, til brug på hospitaler, plejehjem og andre områder, hvor beskyttelse af gulvet ønskes.

## BRUGSANVISNING

Læs alle beskrivelser og sikkerhedsdatablad (SDB), før brug.

1. Efter grundrensning, og når gulvet er blevet korrekt neutraliseret, skyllet og er tørret helt igennem, kan der påføres 2-3 tynde lag gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne.
2. Reetablering - Til gulve, der er blevet skuret grundigt, og som har fået lov at tørre helt igennem, påføres 1-2 tynde lag gulvpolish med en ren, syntetisk moppe. Gulvet skal tørre helt mellem påføringerne.

## PRODUKTDATA

**Produktkode** 114L5

**Størrelse** 5 liter

**Mængde** 2 x 5 liter

**Palle mængde** 64 kasser

## ANBEFALES TIL



**VINYL OG  
LINOLEUMSGULVE**

## SPECIFIKATIONER

<b>Beskrivelse</b>	Akryl co-polymer emulsion
<b>Udseende</b>	Mælkevid
<b>Glans refleksion (60°)</b> <small>ASTM D1455-87 (2008)</small>	<35
<b>Viscositet (Brookfield)</b>	<10 CPS
<b>Dækkevne</b>	61-74 m <sup>2</sup> pr liter
<b>Tørretid</b>	+/- 30 minutter
<b>Grundkurings- venlighed</b> <small>(ASTM D1792-06)</small>	Fortræffelig
<b>VOC</b> <small>40 CFR Part 59 Subpart D</small>	5,22%
<b>Ikke flygtige stoffer</b> <small>ASTM D2834-95 (2008)</small>	16%
<b>Duft</b>	Behagelig
<b>Skridsikkerhed</b> <small>ASTM D2047-11</small>	Opfylder
<b>Holdbarhed i dunken</b> <small>ASTM D1791-93 (2008)</small>	1 år
<b>Densiteten</b> <small>ASTM D1475-13 (2008)</small>	1,02 kg pr liter
<b>Grundkurings- venlighed</b> <small>ASTM D3207-92 (2008)</small>	Fortræffelig
<b>Frostcyklus</b> <small>ASTM D3209-93 (2008)</small>	Gennemfører 3 cykluser

