



OVERENSSTEMMELSESKLÆRING
FØDEVAREKONTAKT

Varenummer: 108580

Film Diawrap Uperforeret B45cmxL1200m 10.5my 3
tommer PE Klar

Materialekombination:

Co-ekstruderet film EVA / PP /EVA - Faktor 2

Vejledning til korrekt brug

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

Kontaktfødevarer:

Alle typer fødevarer, dog ikke rene olier og fedtstoffer og fødevarer opbevaret i disse.

Kontakttemperatur/tid:

Min. -20 gr. C Max. 70 gr. C

+5 gr.C		+25 gr.C	+65 gr.C	+70-100 gr.C	+200-350 gr.C	
Freezing	Refrigerator	Room temperature	Hot storage	Hot-fill*	Microwave oven	Conventional oven
✓	✓	✓				

Op til 40 gr. C / ingen tidsbegrænsning, Fra 40 - 70 gr. C / max 5 timer

Bemærkning:

Bør ikke anvendes til indpakning af rene olier og fedtstoffer samt fødevarer opbevaret i disse.

Barriere-egenskaber for Vanddamp: 17 g/m²/24timer ved/25gr.C/90%RH (JIS Z-0280); O₂: <10,1 x 10⁻¹¹ mol/m² x s x Pa v/23 gr.C /0% RH (JIS Z-7126); CO₂: 41,2x 10⁻¹¹ mol/m² x s x Pa v/23 gr.C /0% RH (JIS Z-7126).

Yderligere oplysninger

Opbevares tørt og ikke for varmt

Varenr: 108580



Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

Folien er kvalitetsmæssigt egnet til frys, det kan dog ikke anbefales at fryse fødevarer i folien alene, da den er meget tynd og ikke vil kunne beskytte fødevarerne.

Produktet er klassificeret som emballage: ☒

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

Testoplysninger

Total migrationstest: ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm2

Ratio overfladeareal og volume: < 30 dm2 / kg

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm² eller 60 mg / kg.

Simulant A (10 % ethanol) - 10 dage/40 gr.C & 5 timer/70gr.C. Simulant B (Eddikesyre 3%) - 10 dage/40 gr.C & 5 timer/70gr.C. Simulant D2 (Olivenolie) - 10 dage/40 gr.C & 5 timer/70gr.C.

Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner: Ja ☒ Nej ☐

Specifik migrationstest: ☒ Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

Yderligere oplysninger

Produktet indeholder "Dual use" stoffer: ☒ Migrationen af dual-use additivet vil aldrig oversige 5% af den tilladte mængde i
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

Produktet indeholder en funktionel plastbarriere: ☐

Sporbarhed Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen

Administrerende Direktør